

บทที่ 3


วิธีดำเนินการทดลอง

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยดำเนินการตามรายละเอียด ดังหัวข้อต่อไปนี้เป็น

1. วัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
4. สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย
5. การดำเนินการวิจัย
6. การวิเคราะห์ผลการวิจัย

1. วัตถุประสงค์และกลุ่มตัวอย่าง

- 1.1 วัตถุประสงค์ ได้แก่ ไตอะทอไมท์ ดินขาวระนอง อะลูมิน่า โคโลไมท์ ผงถ่านละเอียด
- 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ส่วนผสมของ ไตอะทอไมท์ ดินขาวระนอง อะลูมิน่า โคโลไมท์ โดยใช้ตารางสลับสุ่มหาจำนวนของส่วนผสม ได้ จำนวน 81 ส่วนผสม ดังภาพ 6 และตาราง 2 และทุกส่วนผสมใช้ผงถ่านละเอียดเป็นสารเพิ่มเติม ร้อยละ 20



ภาพ 6 แสดงตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่บอกตำแหน่งส่วนผสม

ตาราง 3 แสดงส่วนผสมของเนื้อดินปั้นในแต่ละจุดที่อ่านได้ จากตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส

หมายเลข	ร้อยละของส่วนผสม			
	ไดอะทอมไมท์	ดินขาวระนอง	อะลูมิน่า	โดโลไมท์
1	5	45	5	45
2	5	40	10	45
3	5	35	15	45
4	5	30	20	45
5	5	25	25	45
6	5	20	30	45
7	5	15	35	45
8	5	10	40	45
9	5	5	45	45
10	10	45	5	40
11	10	40	10	40
12	10	35	15	40
13	10	30	20	40
14	10	25	25	40
15	10	20	30	40
16	10	15	35	40
17	10	10	40	40
18	10	5	45	40
19	15	45	5	35
20	15	40	10	35
21	15	35	15	35
22	15	30	20	35
23	15	25	25	35
24	15	20	30	35
25	15	15	35	35

ตาราง 3 (ต่อ)

หมายเลข	ร้อยละของส่วนผสม			
	ไดอะทอมไมท์	ดินขาวระนอง	อะลูมินา	โดโลไมท์
26	15	10	40	35
27	15	5	45	35
28	20	45	5	30
29	20	40	10	30
30	20	35	15	30
31	20	30	20	30
32	20	25	25	30
33	20	20	30	30
34	20	15	35	30
35	20	10	40	30
36	20	5	45	30
37	25	45	5	25
38	25	40	10	25
39	25	35	15	25
40	25	30	20	25
41	25	25	25	25
42	25	20	30	25
43	25	15	35	25
44	25	10	40	25
45	25	5	45	25
46	30	45	5	20
47	30	40	10	20
48	30	35	15	20
49	30	30	20	20
50	30	25	25	20

ตาราง 3 (ต่อ)

หมายเลข	ร้อยละของส่วนผสม			
	ไดอะทอมไมท์	ดินขาวระนอง	อะลูมิน่า	โดโลไมท์
51	30	20	30	20
52	30	15	35	20
53	30	10	40	20
54	30	5	45	20
55	35	45	5	15
56	35	40	10	15
57	35	35	15	15
58	35	30	20	15
59	35	25	25	15
60	35	20	30	15
61	35	15	35	15
62	35	10	40	15
63	35	5	45	15
64	40	45	5	10
65	40	40	10	10
66	40	35	15	10
67	40	30	20	10
68	40	25	25	10
69	40	20	30	10
70	40	15	35	10
71	40	10	40	10
72	40	5	45	10
73	45	45	5	5
74	45	40	10	5
75	45	35	15	5

3. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการทดลอง ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ วัสดุ ดังต่อไปนี้

3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 3.1.1 เตาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เตา
- 3.1.2 หม้ออบผสมดินขนาดเล็ก
- 3.1.3 เครื่องชั่ง
- 3.1.4 เครื่องคำนวณเลข
- 3.1.5 ตะแกรงร่อน ขนาด 120 เมช
- 3.1.6 พิมพ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ
- 3.1.7 ถังพลาสติกและขวดพลาสติก
- 3.1.8 สมุดจดบันทึก
- 3.1.9 ไม้บรรทัด

3.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง

- 3.2.1 ไคอะทอไมท์
- 3.2.2 ดินขาวระนอง
- 3.2.3 อะลูมิน่า
- 3.2.4 โดโลไมท์
- 3.2.5 ผงถ่านละเอียด

4. สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย

สถานที่ทำการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทดลองที่ บ้านเลขที่ 177/32 ซ.17 ถ.บรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และที่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการทดลอง ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2540 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542


5. การดำเนินการวิจัย

การศึกษาทดลองเนื้อดินปั้นไส้กรอกน้ำเซรามิกในครั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพภายหลังจากการเผา และคัดเลือกส่วนผสมที่มีค่าการดูดซึมน้ำมากที่สุดหล่อเป็นไส้กรอกน้ำเซรามิก มีลำดับขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

1. เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง โดยวัตถุดิบทุกส่วนผสมจะต้องแห้ง ที่อุณหภูมิห้อง
2. ชั่งวัตถุดิบตามส่วนผสมที่อ่านได้จากตาราง 2 จำนวน 81 ส่วนผสมโดยชั่งส่วนผสมละ 500 กรัม และทุกส่วนผสมใช้ ผงถ่านละเอียด เป็นสารเพิ่มเติม ร้อยละ 20
3. บดส่วนผสมในหม้อบดขนาดเล็ก แบบบดเปียกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองผ่านตะแกรง 120 เมช
4. นำไปขึ้นรูปเป็นชิ้นทดลอง โดยวิธีการอัด ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ที่เตรียมไว้ ส่วนผสมละ 6 ชิ้น
5. นำชิ้นทดลองทั้งหมดมาทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
6. นำชิ้นทดลองที่ได้ ไปเผาในเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 850 900 950 1,000 1,050 องศาเซลเซียส
7. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพภายหลังจากการเผา ได้แก่ การดูดซึมน้ำ การหดตัว
8. คัดเลือกส่วนผสมที่มีค่าการดูดซึมน้ำมากที่สุด
9. ทำพิมพ์ปูนปลาสเตอร์สำหรับหล่อ
10. ชั่งวัตถุดิบ ตามส่วนผสมที่อ่านได้จากตาราง 2 โดยชั่ง 2,000 กรัม และใช้ผงถ่านละเอียดเป็นสารเพิ่มเติมร้อยละ 20
11. นำส่วนผสมที่คัดเลือก บดผสมในหม้อบดขนาดเล็กแบบบดเปียก เป็นเวลา 1 ชั่วโมง กรองผ่านตะแกรง 120 เมช
12. นำไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเป็นไส้กรอกน้ำ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ความสูง 250 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไส้กรอกน้ำเซรามิก ฉบับที่ 2265 เลขที่ มอก. 1420 – 2540 ข้อ 3.1



ภาพ 7 แสดงพิมพ์ปั๊มพลาสติกสำหรับหล่อไส้กรองน้ำ

13. นำไส้กรองน้ำเซรามิกที่ได้ทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้องและอบให้สนิท ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส

14. นำไปเผาในเตาไฟฟ้า ตามอุณหภูมิที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2

ทดสอบประสิทธิภาพไส้กรองน้ำเซรามิก โดยมีลำดับขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

1. หาอัตราการกรองของน้ำที่ไหลผ่านไส้กรองน้ำ ตามขั้นตอนดังนี้

1.1 ประกอบไส้กรองน้ำตัวอย่าง เข้ากับอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ

1.2 เปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำและปล่อยให้น้ำกรองไหลทิ้งเป็นเวลา 10


นาที จดบันทึกค่าความดันน้ำ

1.3 ปล่อยน้ำให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เริ่มจับเวลาโดยมีถึงพลาสติกขนาดใหญ่รองรับน้ำที่ไหลผ่านไส้กรองน้ำ

1.4 ชั่งน้ำที่ได้และจดบันทึกอัตราการกรองเป็น ลิตร/ชั่วโมง

1.5 ปฏิบัติตามข้อ 8.2.3 และ ข้อ 8.2.4 อีก 2 ครั้ง โดยไม่ต้องทำความสะอาดไส้กรองน้ำตัวอย่าง

1.6 รายงานค่าเฉลี่ยของอัตราการกรอง



ภาพ 8 แสดงอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำประปา

2. วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามขั้นตอนดังนี้

- 2.1 ปล่อน้ำประปาไหลทิ้ง เป็นเวลา 10 นาที
- 2.2 ปล่อน้ำประปาไหลลงภาชนะเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- 2.3 นำน้ำประปาบรรจุในภาชนะ ปิดฝาให้สนิทแล้วปิดฉลากให้เรียบร้อย
- 2.4 นำตัวอย่างน้ำประปาส่งวิเคราะห์ผล โดยศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9

จังหวัดพิษณุโลก บันทึกการรายงานผลการวิเคราะห์ เป็นน้ำก่อนผ่านไส้กรองน้ำ


- 2.5 ประกอบไส้กรองน้ำตัวอย่างเข้ากับอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ
- 2.6 ปล่อน้ำไหลผ่านไส้กรองน้ำ เป็นเวลา 10 นาที จดบันทึกความดันน้ำ
- 2.7 ล้างภาชนะบรรจุด้วยตัวอย่างน้ำที่ไหลผ่านไส้กรองน้ำ 2 - 3 ครั้ง
- 2.8 ปล่อน้ำให้ไหลผ่านไส้กรองน้ำลงภาชนะ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- 2.9 นำน้ำที่ผ่านไส้กรองน้ำบรรจุลงในภาชนะปิดฝาให้สนิท แล้วปิดฉลาก
- 2.10 นำตัวอย่างน้ำที่ผ่านไส้กรองน้ำ วิเคราะห์ผล โดย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9

จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ทำการวิเคราะห์ผล

3. คุณลักษณะ กลิ่น ใช้วิธีการสูดกลิ่น โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 25 คน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภคเล่ม 2 การวิเคราะห์และการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.257 เล่ม 2-2521 ข้อ 2.3 วิเคราะห์การสูดกลิ่น แล้วบันทึกผล


ในแต่ละขั้นตอนสามารถแสดงลำดับขั้นตอนการทดลองได้ดังภาพ 9 และ ภาพ 10

ขั้นตอนที่ 1



ภาพ 9 แสดงแผนผังการทดลองตามขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2



ภาพ 10 แสดงแผนผังการทดลองตามขั้นตอนที่ 2

6. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

การวิจัยครั้งนี้ได้นำสูตรและวิธีการวิเคราะห์ผลการทดลองโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1

1. หาค่าการดูดซึมน้ำ

$$\text{ร้อยละของการดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{น้ำหนักของดินที่อิ่มตัว} - \text{น้ำหนักดินที่แห้ง}}{\text{น้ำหนักดินที่แห้ง}} \times 100$$

2. หาค่าการหดตัวภายหลังการเผา

$$\frac{\text{ร้อยละของการหดตัว}}{\text{ภายหลังการเผา}} = \frac{\text{ความยาวของดินเปียก} - \text{ความยาวของดินหลังเผา}}{\text{ความยาวของดินเปียก}} \times 100$$

ตอนที่ 2

1. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำคุณลักษณะ สี ความขุ่น วิเคราะห์โดย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9

2. การวิเคราะห์คุณลักษณะ กลิ่น ใช้วิธีการสูดกลิ่น โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 25 คน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 2 การวิเคราะห์และการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.257 เล่ม 2-2521 ข้อ 2.3 ดังนี้

2.1 เครื่องมือ ได้แก่ ขวดแก้วรูปกรวยชนิดปากกว้าง ขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.2 วิธีทดสอบ มีวิธีการทดสอบคือ เหย่าน้ำตัวอย่างประมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรในขวดแก้วรูปกรวยที่สะอาดที่อุณหภูมิห้อง แล้วค่อยๆสูดกลิ่น ไม่ควรเขย่าแรงๆหรือเขย่าซ้ำซาก เพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นระเหยไปในกรณีที่สงสัยว่าน้ำจะมีกลิ่นหรือไม่ ให้ปิดจุกขวดนำไปอุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ก่อน แล้วจึงสูดกลิ่น บันทึกผล