

ประกาศคุณภาพ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ดูแลอย่างดีเยี่ยมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คงกฤษ จำนาสุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์โภมล รักษ์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ วรรณสาสน์ รองศาสตราจารย์วราภรณ์ บำรุงกุล และอาจารย์วิทยา จันทร์ศิลा ผู้วิจัยของบราบ呂คุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่

ขอขอบคุณ นายแพง พรมพิเชฐ นายอม โพธิ์ดี นายสมยศ แก้วทุ่ง ที่เป็นผู้เขียนรายงานทดสอบการขึ้นรูปด้วยแบบหมุน ทำให้งานวิจัยสมบูรณ์

ขอขอบคุณ อาจารย์เอนก ปินเจน คุณเสมอสันต์ เค้าอัน และนักศึกษา บวช. 3 ปีการศึกษา 2539 ที่ได้ช่วยเหลือในการบดพอสมควร พร้อมกันนี้ขอขอบคุณแพนกเกรื่อง เคลื่อบดินเพา คณิตศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขาทัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการดำเนินการวิจัย และขอขอบคุณ อาจารย์สัมพันธ์ เทพวิทักษ์กิจ ที่กรุณาช่วยเหลือ งานทำให้งานวิจัยสำเร็จได้ด้วยความเรียบร้อย

กำลังใจเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของวิทยานิพนธ์นี้ คุณอารีรัตน์ บัวนุ่ม เด็กชาย พงศ์ศิริ บัวนุ่ม ได้ช่วยเหลือและคอยให้กำลังด้วยดี ขอระลึกไว้ด้วยความซาบซึ้งใจตลอดไป

ความดีของงานวิจัยทั้งหมด ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ และครู-อาจารย์ อันเป็นที่รักและ เกิดพสุนทร์ของผู้วิจัย

วีระ บัวนุ่ม

ชื่อเรื่อง : การทดสอบอัตราส่วนผสมเนื้อดินบ้านสูญเสีย เพื่อใช้ในงานเครื่องบันดินเพา
ประเกทสโตนแวร์ สำหรับขั้นรูปด้วยแบนหมุน

ผู้วิจัย : นายวีระ บัวนำม

ที่ปรึกษา : พศ. ดร. คมกฤษ จำปาสุต, พศ. โภมล รักษ์วงศ์, พศ. สุวัฒน์ วราณุสาสน์

ประเกทบทนพนธ์ : วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา), 2541

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนผสมเนื้อดินเหนียวสูญเสียเพื่อใช้ทำ เนื้อดินบ้านสโตนแวร์สำหรับขั้นรูปด้วยแบนหมุน และทดลองทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างประเกทสโตนแวร์ด้วยวิธีขั้นรูปด้วยแบนหมุน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ดินเหนียวทุ่งหลวง ผสมกับหินพูลานหอย หินเจี้ยวหมุนา 36 ตัวอย่าง ดินเหนียวบ้านสวน ผสมกับหินพูลานหอย หินเจี้ยวหมุนา 36 ตัวอย่าง และดินเหนียวเข้าสีล้าน ผสมกับหินพูลานหอย หินเจี้ยวหมุนา 36 ตัวอย่าง โดยคำนวณหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินบ้านจากตารางสามเหลี่ยม ได้จำนวนรวมทั้งหมด 108 ตัวอย่าง ทำขั้นทดสอบจากการผสมวัตถุติดหงุดโดยการซึ่งน้ำหนัก บดด้วยหม้อบดขนาดเล็ก นำมาทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพก่อนการเพา และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพภายหลังการเพา โดยเพาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส

การวิจัยปราการดังนี้

1. อัตราส่วนผสมของเนื้อดินบ้านที่ผสมดินเหนียวทุ่งหลวงก่อนทำการเพา โดยการทดสอบทางกายภาพพบว่า มีการหดตัวเมื่อแห้งอยู่ระหว่างร้อยละ 2.00 - 7.00 มีความแข็งแรงอยู่ระหว่าง 8.10 - 18.64 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความเหนียวอยู่ระหว่างร้อยละ 18.36 - 23.00 ผ่านการทดสอบขั้นรูปด้วยแบนหมุน 19 ตัวอย่าง เมื่อเพาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส มีการหดตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 2.00 - 9.05 การดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 0.60 - 10.12 น้ำหนักที่หายไปหลังการเพาอยู่ระหว่างร้อยละ 1.69 - 6.67 สีเป็นสีน้ำตาลแดง สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลเข้ม

2. อัตราส่วนผสมของเนื้อดินบันที่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับการเพา โดยการทดสอบทางกายภาพพบว่า มีการทดสอบตัวเมื่อแห้งอยู่ระหว่างร้อยละ 2.00 - 8.00 มีความแข็งแรงอยู่ระหว่าง 8.01 - 18.50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความเนื้ยว่ายอยู่ระหว่างร้อยละ 16.20 - 20.20 ผ่านการทดสอบขึ้นรูปด้วยแบนหมุน 17 ตัวอย่าง เมื่อเพาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส มีการทดสอบตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 2.56 - 11.16 การดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 - 16.52 น้ำหนักที่หายไปหลังการเพาอยู่ระหว่างร้อยละ 0.77 - 8.49 สีเป็นสีน้ำตาลแดง สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลเข้ม

3. อัตราส่วนผสมของเนื้อดินบันที่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับการเพา โดยการทดสอบทางกายภาพพบว่า มีการทดสอบตัว เมื่อแห้งอยู่ระหว่างร้อยละ 2.00 - 7.00 มีความแข็งแรงอยู่ระหว่าง 7.16 - 18.06 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดความเนื้ยว่ายอยู่ระหว่างร้อยละ 18.50 - 22.00 ผ่านการทดสอบขึ้นรูปด้วยแบนหมุน 15 ตัวอย่าง เมื่อเพาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส มีการทดสอบตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 1.01 - 11.11 การดูดซึมน้ำอยู่ระหว่างร้อยละ 0.00 - 16.52 น้ำหนักที่หายไปหลังการเพาอยู่ระหว่างร้อยละ 0.77 - 5.02 สีเป็นสีน้ำตาลแดง สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลเข้ม

4. การทดลองทำผลิตภัณฑ์โดยการขึ้นรูปด้วยแบนหมุน ใช้เนื้อดินบันที่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับ ทุ่งหลวง หมายเลข 20 คือ ดินเนี้ยวน้ำทุ่งหลวงร้อยละ 50 หินพูลานหอยร้อยละ 20 หินเจี้ยวหุ่มานร้อยละ 30 เนื้อดินบันที่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับ หมายเลข 12 คือ ดินเนี้ยวน้ำบ้านสวนร้อยละ 40 หินพูลานหอยร้อยละ 40 หินเจี้ยวหุ่มานร้อยละ 20 และ เนื้อดินบันที่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับ หมายเลข 12 คือ ดินเนี้ยวน้ำสีล้านร้อยละ 40 หินพูลานหอยร้อยละ 40 หินเจี้ยวหุ่มานร้อยละ 20 นำมาบันทึกข้อมูลประกอบว่าขึ้นรูปได้ง่าย ทรงตัวได้ดี ไม่ทรุด ขณะแห้งมีความแข็งแรงดี เคลื่อนย้ายได้สะดวก เมื่อนำไปชุบน้ำแล้วสามารถจับเกาะผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี เมื่อเพาจะได้ผิวเคลื่อนเรียบเป็นมัน ใส มองเห็นสีของเนื้อดิน

Title : AN EXPERIMENT TO FIND THE FORMULA FOR SUKHOTHAI RED CLAY
FOR STONEWARE PRODUCED ON A POTTER'S WHEEL

Researchre : Mr.Veera Buanum

Advisor : Assist.Prof. Dr.Komgrit Jumpasut,
Assist.Prof. KomolRuxwong, Assist.Prof.Suwat Varanusat.

Degree : Thesis for M.Ed. (Industrial), 1998.

The objective of this research was to investigate the efficiency of red clay at Sukhothai for stoneware bodies and examine stoneware produced on a potter's wheel. The 108 samples were produced from Thoongluang red clay mixing Lanhoy stone and quartz, Bansuan red clay mixing Lanhoy stone and quartz, Kouseelan red clay mixing Lanhoy stone and quartz. They were derived from triaxial diagramme bland mixed by weight, grinded fine on the pot mill, glost fired at temperature 1,230 degree selsius, and then tested for physical properties and professionally tested on the potter's wheel.

The results of this research showed that:

1. An examination of the efficiency of stoneware bodies by testing Thoongluang red clay mixing was physical properties showed that before firing, the drying shrinkage was between 2.00 - 7.00 percent, modulus of rupture between 8.10 - 18.64 Kg/cm², water plasticity between 18.36 - 23.00 percent, and 19 samples past the professional potter's wheel test. After being fired the firing shrinkage was between 2.00 - 9.05 percent, water absorption between 0.06 - 10.12 percent and loss on ignation between 1.69 - 6.67 percent. The colour of bodies are red-brown, brown, and dark-brown. The glaze fired was glossy and transparent with a smooth surface.

2. An examination of the efficiency of stoneware bodies by testing Bansuan red clay mixing was physical properties showed that before firing, the drying shrinkage was between 2.00 - 8.00 percent, modulus of rupture between 8.01 - 18.50 Kg/cm², water plasticity between 16.20 - 20.20 percent, and 17 samples past the professional potter's wheel test. After being fired the firing shrinkage was between 2.56 - 11.16 percent, water absorption between 0.00 - 16.52 percent and loss on ignition between 0.77 - 8.49 percent. The colour of bodies are red-brown, brown, and dark-brown. The glaze fired was glossy and transparent with a smooth surface.

3. An examination of the efficiency of stoneware bodies by testing Kouseelan red clay mixing was physical properties showed that before firing, the drying shrinkage was between 2.00 - 7.00 percent, modulus of rupture between 7.16 - 18.06 Kg/cm², water plasticity between 18.50 - 22.00 percent, and 15 samples past the professional potter's wheel test. After being fired the firing shrinkage was between 1.01 - 11.11 percent, water absorption between 0.00 - 16.52 percent and loss on ignition between 0.77 - 5.02 percent. The colour of bodies are red-brown, brown, and dark-brown. The glaze fired was glossy and transparent with a smooth surface.

4. The experiment showed that: stoneware from Thoongluang red clay mixing body formula number 20 is 50 percent Thoongluang red clay, 20 percent Lanhoi stone, and 30 percent quartz, stoneware body from Bansuan red clay mixing body formula number 12 is 40 percent Bansuan red clay, 40 percent Lanhoi stone, and 20 percent quartz, and stoneware

from Kouseelan red clay mixing body formula number 12 is 40 percent Kouseelan red clay, 40 percent Lanhoi stone, and 20 percent quartz was easy to use for the throwing method, to move while greenware, and easy to glaze. The glaze fired glossy and transparent.